

Technisches Merkblatt


LINUS-Grundieröl für Eiche Nr. 233

| | |
|--------------------------|---|
| Anwendungsbereich | Im Außenbereich für Eiche. |
| Eigenschaften | Leicht honigtönend. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3, für Spielzeug geeignet. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung gesundheitlich unbedenklich. |
| Volldeklaration | Leinöl, Holzöl, Isoaliphate, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe. |
| Farbton | schwach gelblich (Farbzahl ca. 4 - 5 nach Gardner). |
| Verdünnung | Mit SVALOS - Verdünnung Nr. 222. |
| Verarbeitung | Durch Streichen, Tauchen oder Spritzen, bei Temperaturen über 12°C und trockenem Wetter. |
| Verbrauch | 1 l reicht für 17 m ² , d.h. 59 ml/m ² , abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes. Zum Spritzen max. 5 – 10 % SVALOS - Verdünnung Nr. 222 oder SVALOS Tauch- und Spritzverdünnung Nr. 293 zugeben. Zum Tauchen max. 10 – 20 % mit SVALOS - Verdünnung Nr. 222 SVALOS Tauch- und Spritzverdünnung Nr. 293 einstellen. |
| Reinigung | Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS - Verdünnung Nr. 222 oder LEVO - Pinselreiniger Nr. 997. |
| Trockenzeit | Bei 23° C und 50 % rel. Luftfeuchte 5 Stunden, überstreichbar nach 24 Stunden. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten beachten und Überstand früher abnehmen. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte längere Trockenzeiten beachten. |
| Dichte | ca. 0,9 g/ml. |
| Hinweise | Enthält keinen Bläueschutz. |

Mit LINUS - Grundieröl für Eiche Nr. 233 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.

Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

Enthält Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.
S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Reizend

| | |
|-------------------|--|
| Entsorgung | Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. |
| Gebinde | 0,05 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l; 30 l; 200 l. |
| Lagerung | Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebände gut verschließen. |

Verarbeitungshinweise

LINUS-Grundieröl für Eiche Nr. 233

- Holz** **Vorbereitung:** Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, saugfähig und staubfrei sein.
- Verarbeitung:** Gut aufrühren. In Anbruchgebinden evtl. vorhandene Haut vor Anwendung entfernen. Probeauftrag. Je nach Saugfähigkeit des Holzes ein satter Auftrag LINUS - Grundieröl für Eiche Nr. 233. Sichtbare Öl-Überstände nach 15 Minuten abnehmen. Bei durch Sonnenstrahlung erwärmten Holzflächen: Überstand nach 10 Minuten abnehmen. Zwischenschliff nach 24 Stunden Trockenzeit. Eventuell ausgetretenes Öl am nächsten Tag mit Schleifvlies entfernen. Bei sehr saugfähigen, auch verwitterten Hölzern, einen zweiten Anstrich vornehmen. Oberflächenfilm muß vermieden werden. Nachbehandlung soll mit geeigneten Produkten erfolgen, z.B. DONNOS - Zaunlasur Nr. 223, KALDET - Wetterlasur Nr. 281, VINDO - Decklack Nr. 629 oder AMELLOS - Wetterfarbe Nr. 674.
- Renovierungs-Anstrich** Porenschließende Altanstriche (Ölfarben, Lackfarben, Dickschichtsysteme), müssen durch Abschleifen oder Abbeizen rückstandslos entfernt werden. Offenporige Anstriche säubern, ggf. anschleifen, auf Saug- und Aufragsfähigkeit prüfen, Vorbereitung und Verarbeitung wie oben beschrieben.
- Hinweise** Nachbehandlung mit LIVOS – Lasuren oder –Lacken erforderlich. Während Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften.
Bei neuen Fenstern sollen die Fensterfalze nach der Grundierung einmal sehr dünn mit KALDET- Wetterlasur Nr. 281 gestrichen werden. Silikonmasse erst nach völliger Trocknung des Anstrichs einsetzen. Silikonmassen nicht mit LINUS - Grundieröl für Eiche Nr. 233 oder anderen LIVOS - Produkten überstreichen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.