

## MENOS - Vorstreichfarbe Nr. 626

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich, als Grundierung für Holz. Für Glasfasertapeten geeignet.
<b>Eigenschaften</b>	Elastisch, matt.
<b>Volldeklaration</b>	Kreide, Titandioxid, Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Glimmer, Talkum, Orangenöl, Kieselsäure, Bentone, Zitronenöl, dehydrierter Aminosucker, Ethanol und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr).
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Verdünnung</b>	Mit SVALOS - Verdünnung Nr. 222. Zum Spritzen mit SVALOS – Tauch- und Spritzverdünnung Nr. 293.
<b>Verarbeitung</b>	Durch sparsames Streichen oder Rollen (unverdünnt) oder Spritzen (max. 10 % verdünnt), bei Temperaturen über 15°C und geringer Luftfeuchtigkeit.
<b>Verbrauch</b>	Durch Probeauftrag zu ermitteln! 1 l unverdünnt reicht für 10 - 15 m <sup>2</sup> pro Anstrich, d.h. 80 ml/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Holzes auch erheblich weniger. Die Trockenfilmstärke des einzelnen Anstrichs darf 50 µm nicht überschreiten.
<b>Dichte</b>	Ca. 1,45 g/ml.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 3 Stunden; schleifbar und überstreichbar nach 24 Stunden, durchgehärtet nach ca. 6 - 7 Tagen. Trocknungsverzögerung bei zu dickschichtigem Auftrag, bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge gleich nach Gebrauch mit SVALOS - Verdünnung Nr. 222 oder LEVO - Pinselreiniger Nr. 997.
<b>Hinweise</b>	<p>Nach Verarbeitung für ausreichend Lüftung sorgen. Mit MENOS - Vorstreichfarbe Nr. 626 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Lack luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.</p> <p>Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Enthält Limonen und Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.</p>
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Gebinde</b>	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebände gut verschließen.  Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

## Verarbeitungshinweise

# MENOS - Vorstreichfarbe Nr. 626

<b>Vorbereitung</b>	Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, sauber, fett-, harz- und staubfrei sein. Wenn Holzflächen kleinere Beschädigungen oder Risse haben, sollte man teilweise oder ggf. vollflächig mit ANAVO – Porenfüller Nr. 628 abspachteln.
<b>Verarbeitung</b>	Vor Gebrauch gut aufrühren. Sparsamer Grundanstrich von MENOS – Vorstreichfarbe Nr. 626 mit Pinsel, Rolle oder durch Spritzauftrag, bei Temperaturen über 15°C. Anschließend Nachbehandlung mit CANTO - Mattlack Nr. 692 oder mit VINDO - Decklack Nr. 629 (glänzend).
<b>Renovierung</b>	Nicht intakte Altanstriche restlos entfernen. Anstrichaufbau wie auf unbehandeltem Holz. Intakte Altanstriche nach gutem Anschleifen und Prüfung auf Verträglichkeit mit einem 5 - 10 % verdünntem Decklack Nr. 692 oder 629 überstreichen.
<b>Hinweise</b>	<p>MENOS - Vorstreichfarbe Nr. 626 soll sparsam aufgetragen werden. Auch gespritzten Anstrich gut trocknen lassen. Zu dicke Auftragsschichten können zu Trocknungsverzögerungen und bei Folgeanstrichen zur Rißbildung führen.</p> <p>MENOS - Vorstreichfarbe Nr. 626 enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung nicht auszuschließen. Bitte vor dem Umrühren entfernen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.</p> <p>Für evtl. Folgen wie mangelhafte Haftung und Geruchsentwicklung, die durch Überstreichen von Produkten anderer Hersteller entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Silikonmasse nicht überstreichen.</p> <p>MENOS - Vorstreichfarbe Nr. 626 mit Zusatz von 5 Vol. % Quarzsand auf Putz verhindert das Durchdringen von Verunreinigungen aus dem Untergrund (z. B. Nikotin- oder abgetrocknete Wasserflecken), nachfolgender Anstrich mit DUBRON - Natur-Dispersionswandfarben Nr. 400, 412 oder 413.</p>

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

März 2011