


## Technisches Merkblatt

# BELOS-Schellack Nr. 706

<b>Anwendungsbereich</b>	Zum transparenten Lackieren aller Holzarten innen: Möbel, Türen, Bilderrahmen, Wand- und Deckenverkleidungen. Nicht geeignet für Tischplatten, Fußböden und Feuchträume.
<b>Eigenschaften</b>	Niedrigviskos, samtglänzend, transparent. Trocknet sehr schnell, rein physikalisch, d. h. durch Verdunsten des Lösungsmittels. Begrenzt chemikalienbeständig, wasser-, abrieb- und kratzfest.
<b>Volldeklaration</b>	Ethanol (Gärungsalkohol), Schellack, Kieselsäure, Lärchenharz.
<b>Farbton</b>	Leicht honigtönend (Farbzahl ca. 12 nach Gardner). Nicht einfärbbar.
<b>Verdünnung</b>	KIROS-Verdünner Nr. 710.
<b>Verarbeitung</b>	Durch Spritzen oder Streichen.
<b>Verbrauch</b>	1 l unverdünnt reicht für ca. 12 - 16 m <sup>2</sup> pro Anstrich, d.h. 71 ml/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit auch erheblich weniger. Probeauftrag!
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 20 Minuten. Schleif- und überstreichbar nach ca. 24 Stunden. Durchgehärtet nach 24 – 48 Stunden. Bei Zusatz von mindestens 10 % Verdünnung schleif- und überstreichbar nach 4 – 5 Stunden.
<b>Dichte</b>	ca. 0,86 g/ml.
<b>Hinweise</b>	<p style="text-align: center;">F</p>  <p style="text-align: center;">Leicht entzündlich</p> <p>Achtung: Produkt enthält Ethanol als Lösungsmittel, "VbF B".</p> <p>R 11 Leicht entzündlich S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S 7 Behälter dicht geschlossen halten S 16 Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen</p> <p>Für die Schweiz: Giftklassenfrei BAG T Nr. 72125. <b>UN 1263</b></p>
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Gebinde</b>	1 l; 2,5 l; 10 l.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebilde gut verschließen.
<b>Verpackung</b>	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.  Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

## Verarbeitungshinweise

# BELOS-Schellack Nr. 706

- Unbehandeltes Holz** Untergrund muß trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, sauber, fett- und staubfrei sein.  
**Verarbeitung** Bei hohem Oberflächenanspruch das Holz vorher wässern, schleifen (K 220 - 320), Poren ausbürsten und sorgfältig entstauben.
- Anstrichaufbau** Vor Gebrauch gut aufrühren.  
Grundierung mit BELOS-Schellack Nr. 706, verdünnt mit 10 % KIROS-Verdünner Nr. 710.  
Zwischenschliff mit feinkörnigem Schleifpapier (K 220 - 320) nach mindestens 4 - 5 Stunden Trockenzeit. Oberfläche und Arbeitsraumluft müssen vor der Folgebeschichtung völlig staubfrei sein!  
  
Zwischenbeschichtung mit BELOS-Schellack Nr. 706, unverdünnt. Zwischenschliff nach 24 Stunden.  
  
Schlußbeschichtung mit BELOS-Schellack Nr. 706 unverdünnt. Durchgehärtet nach 24 - 48 Stunden.
- Hinweise** Alle Anstrichschichten sparsam auftragen und gut vertreiben. Die Trocknung erfolgt sehr schnell, deshalb muß zügig gearbeitet werden, sonst Gefahr der Bildung von sichtbaren, bleibenden Ansätzen. Große Flächen spritzen (auch Airless), Ex-Schutz beachten und Haarsiebeinsatz verwenden.  
Farb- und Glanzgrad können rohstoffbedingt je nach Charge verschieden sein.  
  
Grössere Glätte des Anstriches wird erzielt durch Spritzauftrag von BELOS-Schellack Nr. 706, verdünnt mit 20% KIROS-Verdünner Nr. 710.  
Bei hoher Luftfeuchtigkeit (> 65 % rel. Luftfeuchte und Temperatur < 18 °C) Gefahr des weißlichen Auftrocknens. Diese Schicht sollte abgeschliffen werden.
- Renovierung** Reinigen mit KIROS-Verdünner Nr. 710. Mit feinem Schleifkorn anschleifen, sorgfältig entstauben.  
**Vorbereitung**
- Anstrichaufbau** Wie Beschichtung auf unbehandeltem Untergrund, jedoch ohne Grundbeschichtung, ggf. nur die Schlußbeschichtung.
- Altanstriche** Altanstriche durch Abbeizen oder Abschleifen völlig entfernen. Bei furnierten Möbeln sehr sorgfältig vorgehen (Verfärbungen, Ablösungen etc. möglich). Sonstige Vorbereitung und Anstrichaufbau wie auf unbehandeltem Untergrund.
- Pflege** Trocken staubwischen.  
Bei Bedarf mit DRYADEN-Politur Nr. 560 einreiben und nach einer Stunde nachpolieren.
- Reinigung** Nicht mit Seifen oder anderen Polituren.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.