


## Technisches Merkblatt

# TREBO - Schellack Nr. 709

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich, zum transparenten Lackieren aller Holzarten, wie z.B. Möbel, Türen, Bilderrahmen, Wand- und Deckenverkleidungen. Nicht geeignet für Tischplatten, Fußböden und Feuchträume.
<b>Eigenschaften</b>	Niedrigviskos. Nach Gesamtanstrich glänzende, transparente Oberfläche. Trocknet sehr schnell, rein physikalisch, d. h. durch Verdunsten des Lösungsmittels. Begrenzt chemikalien-, sowie wasser-, abrieb- und kratzbeständig.
<b>Volldeklaration</b>	Ethanol (Gärungsalkohol), Schellack, Kieselsäure, Lärchenharz.
<b>Farbton</b>	Honigtönend (Farbzahl ca. 18 nach Gardner). Nicht einfärbbar.
<b>Verdünnung</b>	KIROS - Verdünner Nr. 710.
<b>Verarbeitung</b>	Durch Spritzen oder Streichen.
<b>Verbrauch</b>	1 l unverdünnt reicht für ca. 12 - 16 m <sup>2</sup> pro Anstrich, d.h. 71 ml/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit auch erheblich weniger. Probeauftrag!
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit KIROS - Verdünner Nr. 710.
<b>Trockeneit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 20 Minuten. Schleif- und überstreichbar nach ca. 24 Stunden. Durchgehärtet nach 24 – 48 Stunden. Bei Zusatz von mindestens 10 % Verdünnung schleif- und überstreichbar nach 4 – 5 Stunden.
<b>Dichte</b>	Ca. 0,86 g/ml.
<b>Hinweise</b>	<p>Achtung: Produkt enthält Ethanol als Lösungsmittel, "VbF B".</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> <p><b>F</b></p>  <p>Leichtentzündlich</p> </div> <div> <p>R 11 Leicht entzündlich S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S 7 Behälter dicht geschlossen halten S 16 Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen</p> </div> </div>
	<b>UN 1263</b>
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.
<b>Gebinde</b>	1 l; 2,5 l; 10 l.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen.
<b>Verpackung</b>	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig. Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

## Verarbeitungshinweise

# TREBO - Schellack Nr. 709

<b>Unbehandeltes Holz Verarbeitung</b>	Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Bei hohem Oberflächenanspruch das Holz vorher wässern, trocknen lassen und schleifen (K 220 - 320), Poren ausbürsten und sorgfältig entstauben.
<b>Anstrichaufbau</b>	Vor Gebrauch gut aufrühren. Grundierung mit TREBO - Schellack Nr. 709, verdünnt mit 10 % KIROS - Verdünner Nr. 710. Zwischenschliff mit feinkörnigem Schleifpapier (K 220 - 320) nach mindestens 4 - 5 Stunden Trockenzeit. Oberfläche und Arbeitsraumluft müssen vor der Folgebeschichtung völlig staubfrei sein!  Zwischenbeschichtung mit TREBO - Schellack Nr. 709, unverdünnt. Zwischenschliff nach 24 Stunden.  Schlussbeschichtung mit TREBO - Schellack Nr. 709 unverdünnt. Durchgehärtet nach 24 - 48 Stunden.
<b>Hinweise</b>	Alle Anstrichschichten sparsam auftragen und gut vertreiben. Die Trocknung erfolgt sehr schnell, deshalb muß zügig gearbeitet werden, sonst Gefahr der Bildung von sichtbaren, bleibenden Ansätzen. Große Flächen spritzen (auch Airless), Ex-Schutz beachten und Haarsiebeinsatz verwenden. Farb- und Glanzgrad können rohstoffbedingt je nach Charge verschieden sein.  Bei hoher Luftfeuchtigkeit (> 65 % rel. Luftfeuchte und Temperatur < 18 °C) Gefahr des weißlichen Auftrocknens der Schellackschicht, die nur durch Abschleifen entfernt werden kann.
<b>Renovierung</b>	Reinigen mit KIROS - Verdünner Nr. 710. Mit feinem Schleifkorn anschleifen, sorgfältig entstauben. 1 - 2 Aufträge mit TREBO - Schellack Nr. 709 unverdünnt.
<b>Altanstriche</b>	Altanstriche durch Abbeizen oder Abschleifen völlig entfernen. Bei furnierten Möbeln sehr sorgfältig vorgehen (Verfärbungen, Ablösungen etc. möglich). Sonstige Vorbereitung und Anstrichaufbau wie auf unbehandeltem Untergrund.
<b>Pflege</b>	Trocken Staub wischen. Bei Bedarf Pflege mit DRYADEN-Möbel Politur Nr. 560.
<b>Reinigung</b>	Mit TRENA-Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.